

5

PCT/JP 99/01861

日本国特許庁

07.04.99

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application:

1998年 4月 8日

REC'D 31 MAY 1999

出願番号

Application Number:

平成10年特許願第096441号


WIPO

PCT

出願人

Applicant (s):

協和醗酵工業株式会社





**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

1999年 5月14日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

平佐山 建



出証番号 出証特平11-3030728

【書類名】 特許願

【整理番号】 H09-1814K5

【提出日】 平成10年 4月 8日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 A23P 1/00

【発明の名称】 錠剤の製造方法及び錠剤

【請求項の数】 11

【発明者】

 【住所又は居所】 静岡県裾野市茶畑 4 9 5 - 1 5

 【氏名】 早川 栄治

【発明者】

 【住所又は居所】 静岡県駿東郡長泉町下土狩 8 5 5 - 1 5

 【氏名】 石川 康裕

【発明者】

 【住所又は居所】 静岡県駿東郡長泉町中土狩 5 5 7 - 5 2

 【氏名】 後藤 知彦

【発明者】

 【住所又は居所】 静岡県三島市加茂 7 1 - 1 1

 【氏名】 森本 清

【発明者】

 【住所又は居所】 静岡県駿東郡長泉町納米里百 1 4 7 - 1 3

 【氏名】 伊藤 邦雄

【特許出願人】

 【識別番号】 000001029

 【氏名又は名称】 協和醗酵工業株式会社

 【代表者】 平田 正

【代理人】

 【識別番号】 100087664

 【弁理士】

【氏名又は名称】 中井 宏行

【電話番号】 0797-81-3240

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【ブルーフの要否】 不要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 錠剤の製造方法及び錠剤

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 成形材料から、杵と臼とを備える打錠機を用いて錠剤を製造する錠剤の製造方法であって、

前記成形材料として、高圧で打錠すると変性又は失活する化合物の粉粒体を含む粉粒体材料を用い、

前記打錠機の杵と臼とを散布室内に収容し、

前記散布室内に、空気脈動波を発生させて、前記杵の表面及び前記臼の表面に、滑沢剤を塗布し、

前記滑沢剤が表面に塗布された杵と、前記滑沢剤が表面に塗布された臼とを用いて、前記成形材料を打錠するようにした、錠剤の製造方法。

【請求項 2】 成形材料から、杵と臼とを備える打錠機を用いて錠剤を製造する錠剤の製造方法であって、

前記成形材料として、固体分散体粉粒体を用い、

前記打錠機の杵と臼とを散布室内に収容し、

前記散布室内に、空気脈動波を発生させて、前記杵の表面及び前記臼の表面に、前記滑沢剤を塗布し、

前記滑沢剤が表面に塗布された杵と、前記滑沢剤が表面に塗布された臼とを用いて、前記成形材料を打錠するようにした、錠剤の製造方法。

【請求項 3】 前記散布室内に噴霧する滑沢剤の噴霧量を、一錠剤当り、0.0001重量%以上0.2重量%以下とした、請求項 1 又は請求項 2 に記載の錠剤の製造方法。

【請求項 4】 前記杵には、割線を形成する突条が設けられている、請求項 1 ～ 3 のいずれかに記載の錠剤の製造方法。

【請求項 5】 前記打錠機の杵と臼とを散布室内に収容し、前記散布室内に、空気脈動波を発生させて、前記杵の表面及び前記臼の表面に、滑沢剤を塗布し、前記滑沢剤が表面に塗布された杵と、前記滑沢剤が表面に塗布された臼とを用いて、前記成形材料を打錠する工程を、連続して行うことを特徴とする、請求項 1 ～

4 のいずれかに記載の錠剤の製造方法。

【請求項 6】前記滑沢剤が表面に塗布された杵と、前記滑沢剤が表面に塗布された臼とを用いて、前記成形材料を打錠する工程の打錠圧が、低圧であることを特徴とする、請求項 1～5 のいずれかに記載の錠剤の製造方法。

【請求項 7】賦形剤中に、有効成分を含有する顆粒を含み、
錠剤本体の表面にのみ滑沢剤を有し、且つ、
前記顆粒が、高圧で打錠すると変性又は失活する化合物の粉粒体材料である、錠剤。

【請求項 8】賦形剤中に、有効成分を含有する顆粒を含み、
錠剤本体の表面にのみ滑沢剤を有し、且つ、
前記顆粒が、固体分散体粉粒体である、錠剤。

【請求項 9】前記滑沢剤の使用量が、一錠剤当り、0.0001 重量%以上 0.2 重量%以下とされている、請求項 7 又は請求項 8 に記載の錠剤。

【請求項 10】錠剤本体の形状が、異形であることを特徴とする、請求項 7～9 のいずれかに記載の錠剤。

【請求項 11】錠剤本体の表面に割線を有する、請求項 7～10 のいずれかに記載の錠剤。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、錠剤の製造方法に関し、特に、高圧で打錠すると変性又は失活する化合物粉粒体を含有する錠剤を、薬物を変性又は失活させることなく製造することができる錠剤の製造方法、並びに、固体分散体粉粒体を含有する錠剤を、錠剤中に含まれる固体分散体の機能を保持したまま錠剤を製造することができる錠剤の製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

錠剤は、服用が簡単であるといった利点があり、内服用、口腔用等として患者に最も好まれる剤形である。

このような錠剤は、一般に内部滑沢法や外部滑沢法によって製造されている。

ここに、内部滑沢法は、打錠機の杵と臼とを用いて成形材料を打錠して錠剤を製造する工程において、杵や臼に、打錠する成形材料が付着したり、杵臼間にギシツキが生じたりするのを防止して、円滑な打錠が行えるようにするためや、錠剤に、スティッキングやキャッピングやラミネーションを生じた不良品が発生するのを防止する目的として、打錠する成形材料中に、有効成分や賦形剤の他に、ステアリン酸マグネシウム、ラウルリ硫酸ナトリウム、タルク等の滑沢剤を混練し、これを圧縮成形して錠剤を製造する錠剤の製造方法をいう。

【0003】

また、外部滑沢法としては、例えば、特公昭41-11273号公報や、特開昭56-14098号公報に記載の錠剤の製造方法が、既に、提案されている。

図12は、特公昭41-11273号公報に記載の錠剤の製造方法を概略的に示す工程図である。

この錠剤の製造方法は、錠剤化すべき材料の所定量を臼内に充填する工程と、臼内に充填された材料を上下1組の杵を用いて圧縮して、錠剤化する工程と、錠剤を排出する工程とを備える、錠剤の製造方法において、図12(a)に示すように、臼51内に成形材料を充填する工程の前段の工程として、臼51の上方所定位置に、滑沢剤Lを噴射する噴射ノズル59を設置し、噴射ノズル59が設置されている位置にきた臼51に対応して設けられた上杵53の下端面53s及び下杵54の上端面54sに対して、噴射用ノズル59から滑沢剤Lを噴射させて、滑沢剤Lを塗布し、その後、図12(b)に示すように、臼51内に成形材料を充填し、臼51内に充填された成形材料mを、図12(c)に示すように、下端面53sに滑沢剤Lが塗布された上杵53と、上端面54sに滑沢剤Lが塗布された下杵54とを用いて圧縮し、錠剤を製造するようにしている。

【0004】

尚、図12中、52で示す部材は、臼51を設けた、回転テーブルを示している（以下、図13において同じ）。

また、図13は、特開昭56-14098号公報に記載される、錠剤の製造方法を概略的に示す工程図である。

この錠剤の製造方法は、臼 51 内に成形材料を充填する工程の前段工程において、臼 51 の上方所定位置に、滑沢剤 L を散布する散布器 56、及び、エアを噴射するノズル 59 を設け、図 13 (a) に示すように、散布器 56 が設置された位置にきた臼 51 に、散布器 56 内に滑沢剤 L を散布することで、図 13 (b) に示すように、この臼 51 に対応して設けられた下杵 54 の上端面 54 s に滑沢剤 L を載置した後、図 13 (c) に示すように、ノズル 59 が設けられた位置で、ノズル 59 から下杵 54 に対して圧縮エアを噴射して、下杵 54 の上端面 54 s 上に載置されている滑沢剤 L を上方へ吹き飛ばして離散させ、この離散した滑沢剤 L を臼 51 の内周面 51 s や上杵 53 の下端面 53 s に付着させ、その後、臼 51 の内周面 51 s、上杵 53 の下端面 53 s 及び下杵 54 の上端面 54 s に滑沢剤 L が塗布臼 51、上杵 54 及び下杵 54 を用いて、成形材料 m を圧縮して錠剤を製造するようにしている。

【0005】

しかしながら、薬物の中には、打錠の際に加えられる圧力（通常、1 トン (ton) / cm^2 ~ 2 トン (ton) / cm^2 ）や、摩擦や、熱等により結晶に歪みを生じ、不安定化したり、分解したり、また、溶出が遅くなるものがある（以下、このような薬物を、本明細書では、「高圧で打錠すると変性又は失活する薬物」という）。

【0006】

このような薬物を錠剤化する方法としては、マクロゴール 6000、ショ糖脂肪酸エステル等の滑沢剤を成形材料中に添加する内部滑沢法が既に提案されている（牧野 正他、第 11 回製剤と粒子設計シンポジウム講演要旨集、79 (1994)、特開平 8-175996 号公報を参照）。

また、近年、薬物を低分子あるいは高分子担体中に単分子分散させた固体分散体製剤も開発されている。

【0007】

固体分散体製剤は、特に、難溶性で、経口投与した場合、体内への吸収性の低い薬物の溶解度を高めたり、薬物の放出速度をコントロールしたり、バイオアベイラビリティを向上させたりするのに非常に有効である。

固体分散体制剤は、一般に、薬物と担体を加熱溶融し、その後、冷却して製造する溶融法や、薬物と担体とを適当な溶媒に溶解した後、溶媒を除去する溶媒法や、溶融法と溶媒法とを組み合わせた、溶融-溶媒法等によって製造されている。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、高压で打錠すると変性又は失活する薬物を含有する錠剤を、マクロゴール6000及びシヨ糖脂肪酸エステル等の滑沢剤を成形材料中に添加して製造する内部滑沢法は、汎用できる方法ではなく、薬物によっては、マクロゴール6000、シヨ糖脂肪酸エステル等の滑沢剤を成形材料中に添加しても、打錠後の薬物が不安定化したり、分解したり、また、溶出が遅くなるものがある。

【0009】

更には、薬物によっては、打錠時に、杵や臼に付着し易く、この結果、製造される錠剤に、スティッキングやキャッピングやラミネーションを起こしてしまうものがある。

また、固体分散体制剤として、固体分散体を適当な粒径に粉碎した後、固体分散体粉粒体と滑沢剤とを混練し、従来の内部滑沢法により、固体分散体の錠剤を製造すると、錠剤内部に含まれる滑沢剤の撥水性等により、固体分散体の錠剤の物性が変化したり、錠剤内部に滑沢剤を含ませると、錠剤に実用的な硬度をだすようにするためには、高い打錠圧を用いなければならず、固体分散体自体が、この高い打錠圧によって変性してしまい、当初の設計通りの物性（例えば、崩壊時間等）を示さなくなるという問題がある。

【0010】

このため、従来は、高压で打錠すると変性又は失活する薬物を含む製剤や、固体分散体の製剤は、一般に、カプセル剤として、市場に供給されている。

しかしながら、カプセル剤は、服用時に、水と一緒に服用すると、水に浮くため、特に、老人や小児にとって、服用しずらく、臨床家等から、高压で打錠すると変性又は失活する薬物や、固体分散体の製剤として、水と一緒に服用すると、水に沈んで、嚥下しやすい、錠剤を開発して欲しい、との要望がある。

【0011】

また、カプセル剤は、カプセルのボディとキャップを必要とし、また、製造する際に、一々、カプセルのボディに、適当な粒径に粉碎した、高圧で打錠すると変性又は失活する薬物や固体分散体粉粒体（粉末、顆粒）を充填し、その後、キャップをかぶせて封緘して製造する必要があるため、製造に手間がかかるという問題がある。

【0012】

更に、臨床家等からは、従来、カプセル剤として、市場に供給されているものを、単に、錠剤にするだけでなく、そのような錠剤が、患者等に応じて最適な服用量にできるように、分割可能な錠剤にして欲しい、という要望もある。

本発明は、以上のような問題を解決するためになされたものであって、高圧で打錠すると変性又は失活する化合物粉粒体を含有する錠剤を、錠剤中に含まれる、そのような薬物を変性又は失活させることなく容易に製造することができる錠剤の製造方法を提供することを目的とする。

【0013】

また、錠剤中に含まれる固体分散体の機能が保持された、固体分散体粉粒体を含有する錠剤、高圧で打錠すると変性又は失活する化合物を変性又は失活させることなく含有する錠剤、及び、そのような錠剤であって、分割しても機能が保持された分割可能な錠剤を提供することを目的とする。

【0014】

【課題を解決するための手段】

請求項1に記載の錠剤の製造方法は、成形材料から、杵と臼とを備える打錠機を用いて錠剤を製造する錠剤の製造方法であって、成形材料として、高圧で打錠すると変性又は失活する化合物の粉粒体を含む粉粒体材料を用い、打錠機の杵と臼とを散布室内に収容し、散布室内に、空気脈動波を発生させて、杵の表面及び臼の表面に、滑沢剤を塗布し、滑沢剤が表面に塗布された杵と、滑沢剤が表面に塗布された臼とを用いて、成形材料を打錠するようにした。

【0015】

ここに、本明細書で用いる「高圧」は、内部滑沢法を用いて成形材料を圧縮し

、実用的な硬度の錠剤を製造するのに必要な打錠圧を意味し、より具体的には、 $1 \text{ トン (ton) } / \text{cm}^2$ 以上を意味する。

また、「高圧で打錠すると変性又は失活する化合物の粉粒体」は、内部滑沢法を用いて、化合物粉粒体を打錠すると、化合物が変性したり、失活したりする化合物の粉粒体を意味する。具体的に、そのような化合物を例示すると、後述する、表4～表6に示すような薬物を挙げることができる。

【0016】

また、「高圧で打錠すると変性又は失活する化合物の粉粒体を含む粉粒体材料」は、高圧で打錠すると変性又は失活する化合物の粉粒体の他に、賦形剤や、必要により、結合剤、溶解補助剤や可溶化剤や崩壊剤等の補助剤、矯味剤、着色剤、製剤用添加剤、抗酸化剤、保存剤、遮光剤、帯電防止剤、芳香剤、甘味剤、流動化剤、香味剤等を含んでいても良いが、滑沢剤は含まない粉粒体材料を意味する。この錠剤の製造方法では、杵及び臼に、空気脈動波を発生させた散布室内で、杵の表面及び臼の表面に、滑沢剤を塗布するようにしたので、従来の外部滑沢法に比べ、杵の表面及び臼の表面に、滑沢剤を均一に塗布できる。その結果、この結果、高圧で打錠すると変性又は失活する化合物粉粒体を打錠する工程において、杵の表面及び臼の表面に、高圧で打錠すると変性又は失活する化合物粉粒体が付着し難くなり、製造される生物学的製剤の錠剤に、スティッキングや、キャッピングや、ラミネーティング等を生じ難い。

【0017】

且つ、錠剤の表面に滑沢剤が付着しているに過ぎず、その内部には、滑沢剤が含まれていないため、滑沢剤を内部に含む錠剤に比べ、低い打錠圧（具体的には、 $1 \text{ トン (ton) } / \text{cm}^2$ 未満の打錠圧）を用いて、高圧で打錠すると変性又は失活する化合物粉粒体を打錠しても、製造される錠剤は、実用レベルの硬度を有する。

【0018】

尚、本発明に係る錠剤の製造方法で用いる滑沢剤としては、種々のものを用いることができ、特に限定されることはないが、例えば、ステアリン酸金属塩（ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム等）、ステアリン酸、ラウリ

ル硫酸ナトリウム、ラウルリ硫酸マグネシウム、アラビアゴム末、カルナウバロウ、無水珪酸、酸化マグネシウム、珪酸水和物、デンプン、ホウ酸、脂肪酸ナトリウム塩、ロイシン等の通常用いられる滑沢剤であれば、いずれをも使用することができ、目的に応じて、単独で使用しても、これらの滑沢剤を2以上組み合わせて使用してもよい。

【0019】

また、賦形剤は、種々のものを用いることができ、糖類（乳糖、白糖、ブドウ糖、マンニトール等）、デンプン（例えば、バレイショ、コムギ、トウモロコシ等）、無機物（炭酸カルシウム、硫酸カルシウム、炭酸水素ナトリウム、塩化ナトリウム等）、結晶セルロース、植物末（カンゾウ末、ゲンチアナ末等）を挙げることができる。

【0020】

また、空気脈動波としては、その空気圧が、正圧、負圧のいずれを問わず、散布室内の全域に空気振動を生じさせて、散布室内に噴霧された滑沢剤の粒子を強制的に拡散させる作用を発揮するものであれば、種々の周期、種々の強度の空気脈動波を用いることができる。

このような空気脈動波の周波数や圧力等の条件は、打錠機の杵や臼の大きさ、形状、散布室の大きさ、形状、滑沢剤の噴霧手段、滑沢剤の噴霧手段の設けられ方、有効成分の性状等によっても異なってくるので一概には規定できず、実験に基づいて規定される。

【0021】

請求項2に記載の錠剤の製造方法は、成形材料から、杵と臼とを備える打錠機を用いて錠剤を製造する錠剤の製造方法であって、成形材料として、固体分散体粉粒体を用い、打錠機の杵と臼とを散布室内に収容し、散布室内に、空気脈動波を発生させて、杵の表面及び臼の表面に、滑沢剤を塗布し、滑沢剤が表面に塗布された杵と、滑沢剤が表面に塗布された臼とを用いて、成形材料を打錠するようにした。

【0022】

ここに、本明細書で用いる「固体分散体粉粒体」は、固体分散体を適当な粒径

に粉碎した固体分散体（粉末または顆粒）を意味する。

より具体的に説明すると、この錠剤の製造方法は、例えば、内部滑沢法による打錠時の高い圧力では溶出が遅延する低分子薬物、分解や変性を受け易い高分子薬物を含む固体分散体粉粒体を錠剤にするのに効果的である。

【0023】

固体分散体の担体としては、いわゆる高分子担体を用いることができる。

高分子担体としては、一般に、pH依存性高分子担体、pH非依存性高分子担体、水溶性高分子担体等があり、例えば、以下のような高分子化合物を上げることができる。

即ち、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート 220824 (HP50)、ヒドロキシプロピルメチルセルロースルタレート 220731 (HP55)、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートサクシネート (Aコート)、カルボキシメチルエチルセルロース (CMBC)、酢酸フタル酸セルロース (CAP)、メタアクリル酸コポリマーLD (L30D55)、メタアクリル酸コポリマーS (S-100)、アミノアルキルメタアクリレートコポリマーE (胃溶性)、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート (ABA)、ポリビニルピロリドン (K-25、30、90; PVP)、エチルセルロース (BC)、メタアクリル酸コポリマーRS (RS30D)、ポリビニルアルコール (PVA)、メチルセルロース (MC)、ヒドロキシプロピルセルロース (HPC)、ヒドロキシプロピルメチルセルロース 2208 (メトロース 90SH)、ヒドロキシプロピルメチルセルロース 2906 (メトロース 65SH)、ヒドロキシプロピルメチルセルロース 2910 (メトロース 60SH)、カルボキシメチルセルロースナトリウム (繊維素グリコール酸ナトリウム)、デキストリン、プルラン、アラビアゴム、トラガント、アルギン酸ナトリウム、アルギン酸プロピレングリコールエステル、カンテン末、ゼラチン、澱粉類、加工澱粉、リン脂質 (レシチン)、グルコマンナン等を挙げるることができる。

【0024】

これらの高分子担体は、そのいずれかを単独で使用しても良く、必要により2種以上を混合して使用してもよい。

高分子担体の粒子径の大きさは、通常、 $7000\mu\text{m}$ 以下が適当であるが、好ましくは、 $2000\mu\text{m}$ 以下である。本発明の製造方法における圧力、温度、供給速度、水又は可塑剤の添加量及び供給速度等の設定条件は、使用する薬物、高分子担体、2軸型エクストルーダーの種類やその他の条件等によって異なるが、薬物や高分子担体の分解温度以下になるように各々を組み合わせることが重要で、目的とする製品特性に応じて変化させることが必要である。

【0025】

薬物と高分子担体を混合するときの比率（重量比率）は、薬物や高分子担体の種類、目的、膜特性等によって異なるが、薬物1に対して、高分子担体が0.1から999、好ましくは0.5から500、更に好ましくは1から50が適当である。

熱に不安定な薬物又は高分子担体を含んだ系においては、可塑剤の水溶液又は分散液を2軸型エクストルーダーにかける前又はかけている途中に添加することができる。この方法を利用すれば高分子担体の転移温度を低下させることができるので、成形温度を薬物及び高分子担体分解温度以下に設定することができ、薬物や高分子担体等の熱による分解を防ぐことができる。もちろん熱に不安定な薬物又は高分子担体を含んでいない系においても、可塑剤の水溶液又は分散液を同じように添加することができることはいうまでもない。

【0026】

この高分子担体の転移温度を低下させるための可塑剤としては、製剤分野においてフィルムコーティング剤の可塑剤として利用されている化合物等を使用することができる。例えば、以下のような化合物を挙げることができる。

セタノール、中鎖脂肪酸トリグリセライド、ポリオキシエチレン-ポリオキシブ、マクロゴール類（200、300、400、600、1000、1500、1540、4000、6000、20000）、トリアセチン、クエン酸トリエチル（シトロフレックス）等。

【0027】

可塑剤の添加量としては、使用する薬物や高分子担体等によって異なるが、高分子担体に対し1%から80%が適当であり、好ましくは、5%から50%が適

当である。

また、その添加方法は、最初から高分子担体と薬物の混合物系に直接加えてもよいし、成形中に水に溶解又は分散させたものを添加してもよい。このように可塑性の添加方法は、特に限定されるものではない。

【0028】

この錠剤の製造方法では、杵及び臼に、空気脈動波を発生させた散布室内で、杵の表面及び臼の表面に、滑沢剤を塗布するようにしたので、従来の外部滑沢法に比べ、杵の表面及び臼の表面に、滑沢剤を均一に塗布できる。その結果、この結果、固体分散体粉粒体を打錠する工程において、杵の表面及び臼の表面に、成形材料が付着し難くなり、製造される固体分散体の錠剤に、スティッキングや、キャッピングや、ラミネーティング等を生じ難い。

【0029】

しかも、製造される固体分散体の錠剤は、その表面に滑沢剤が付着しているに過ぎず、その内部には、滑沢剤が含まれていないため、滑沢剤を内部に含む固体分散体の錠剤に比べ、低い打錠圧を用いて、固体分散体粉粒体を打錠しても、製造される固体分散体の錠剤は、実用レベルの硬度を有する。

したがって、この錠剤の製造方法を用いれば、低い打錠圧で、固体分散体の錠剤を製造できるので、固体分散体の物性が変化することがない。

【0030】

請求項3に記載の錠剤の製造方法は、請求項1又は請求項2に記載の錠剤の製造方法の、散布室内に噴霧する滑沢剤の噴霧量を、一錠剤当り、0.0001重量%以上0.2重量%以下とした。

錠剤の崩壊時間が延長したり、硬度が低下したりするのを防止するためには、滑沢剤の使用量は少なければ少ない方が好ましく、打錠する錠剤の一錠当りの使用量を、0.0001重量%以上0.2重量%以下とするのが好ましく、0.001重量%以上0.1重量%以下とするのが更に好ましい。

【0031】

この錠剤の製造方法では、打錠する錠剤の一錠当りの使用量を、0.0001重量%以上0.2重量%以下としたので、錠剤の崩壊時間が延長したり、硬度が

低下したりしない。

請求項4に記載の錠剤の製造方法は、請求項1～3のいずれかに記載の錠剤の製造方法に用いる、杵には、割線を形成する突条が設けられている。

【0032】

この錠剤の製造方法では、割線を形成する突条を設けた杵を用いているので、高圧で打錠すると変性又は失活する化合物の粉粒体を含む分割可能錠剤や、機能が損なわれていない固体分散体粉粒体を含む分割可能錠剤を容易に製造することができる。

請求項5に記載の錠剤の製造方法は、請求項1～4のいずれかに記載の錠剤の製造方法の、打錠機の杵と臼とを散布室内に収容し、散布室内に、空気脈動波を発生させて、杵の表面及び前記臼の表面に、滑沢剤を塗布し、滑沢剤が表面に塗布された杵と、滑沢剤が表面に塗布された臼とを用いて、前記成形材料を打錠する工程を、連続して行うことを特徴とする。

【0033】

この錠剤の製造方法では、打錠工程において、スティッキング等が生じないことを利用して、連続打錠するようにしているので、工業的生産が可能になる。

請求項6に記載の錠剤の製造方法は、請求項1～5のいずれかに記載の錠剤の製造方法の、滑沢剤が表面に塗布された杵と、滑沢剤が表面に塗布された臼とを用いて、成形材料を打錠する工程の打錠圧が、低圧であることを特徴とする。

【0034】

ここに、「低圧」は、従来の内部滑沢法や、従来の外部滑沢法に比べ、打錠圧が低いことを意味する。より具体的に説明すると、この錠剤の製造方法は、1トン(ton)/cm²未満の打錠圧を用いても、十分に、実用レベルの硬度を有する錠剤を製造できる。

この錠剤の製造方法では、成形材料を打錠する工程の打錠圧を、低圧にしているので、錠剤中に含ませる顆粒が、高圧で打錠すると変性又は失活する化合物の粉粒体を含む粉粒体材料であっても、そのような化合物変性又は失活させることなく、錠剤化できる。

【0035】

また、錠剤中に含ませる顆粒が、固体分散体粉粒体であっても、固体分散体粉粒体の機能を破壊することなく、錠剤化できる。

請求項 7 に記載の錠剤は、賦形剤中に、有効成分を含有する顆粒を含み、錠剤本体の表面にのみ滑沢剤を有し、且つ、顆粒が、高圧で打錠すると変性又は失活する化合物の粉粒体材料である。

【0036】

この錠剤は、錠剤本体の表面にのみ滑沢剤を有するので、滑沢剤の撥水性等が原因となる錠剤の崩壊時間の遅れが生じない。

また、錠剤内部に滑沢剤を含ませていないので、打錠圧を低くして打錠しているので、顆粒を構成する高圧で打錠すると変性又は失活する化合物の粉粒体材料が、変性したり又は失活したりすることがない。

【0037】

請求項 8 に賦形剤中に、有効成分を含有する顆粒を含み、錠剤本体の表面にのみ滑沢剤を有し、且つ、顆粒が、固体分散体粉粒体である。

この錠剤は、錠剤本体の表面にのみ滑沢剤を有するので、滑沢剤の撥水性等が原因となる錠剤の崩壊時間の遅れが生じない。

また、錠剤内部に滑沢剤を含ませていないので、打錠圧を低くして打錠しているので、固体分散体粉粒体の機能が損なわれていない。

【0038】

請求項 9 に記載の錠剤は、請求項 7 又は請求項 8 に記載の錠剤の、滑沢剤の使用量が、一錠剤当たり、0.0001 重量%以上 0.2 重量%以下とされている。

この錠剤では、錠剤の表面に滑沢剤が微量しか存在しないので、滑沢剤の持つ撥水性が原因して、錠剤の崩壊時間が遅延するという問題が生じない。

従って、この錠剤（素錠）は、裸錠として用いれば、速溶錠となるので、口腔内速溶錠のように、目的とする部位で、直ちに、錠剤が崩壊することが要求される錠剤として適しており、また、表面に、目的の部位で溶けるフィルムコートを施せば、フィルムコートが溶けると、錠剤本体も、直ちに、目的の部位で溶けるので、目的の部位で溶けることが要求される錠剤として好適に用いることができる。

【0039】

請求項10に記載の錠剤は、請求項7～9のいずれかに記載の錠剤の錠剤本体の形状が、異形であることを特徴とする。

ここに、本明細書で用いる「異形」は、錠剤の円形以外の形状を意味し、例えば、トラック型（カプセル型）や、ラグビーボール型や、3角形型、4角形型、5角形型その他の多角形型や、ダイヤモンド型、アーモンド型、砲弾型、半月型、ハート型、星型などの形状を意味する。

【0040】

この錠剤では、錠剤本体の形状が異形としている。この形状により、目的の部位で溶けるので、目的の部位で溶ける錠剤であって、且つ、容易に薬剤を識別できる、投薬ミスを生じ難い、錠剤を、市場に供給することができる。

請求項11に記載の錠剤は、請求項7～10のいずれかに記載の錠剤が、錠剤本体の表面に割線を有する。

【0041】

この錠剤では、錠剤本体の表面に割線を設けている。これにより、目的の部位で溶けるので、目的の部位で溶ける錠剤であって、分割可能な錠剤を、市場に供給することができる。

【0042】

【発明の実施の形態】

以下に、本発明に係る錠剤の製造方法について、図面を参照しながら、更に詳しく説明する。

ここでは、ロータリ型錠剤機を用いた場合を例にして、本発明について説明する。

【0043】

図1は、本発明を実施するために使用したロータリ型錠剤機の回転テーブルを中心に、その一部を拡大して概略的に示す構成図である。

また、図2は、図1に示す回転テーブルを中心に、その一部を拡大して概略的に示す断面図である。

このロータリ型錠剤機Aは、図1及び図2に示すように、回転可能に設けられ

、且つ、円周方向に複数の臼 1、・・・が設けられた回転テーブル 2 と、回転テーブル 2 に設けられた複数の臼 1、・・・に対応して設けられた、複数の上杵 3、・・・及び下杵 4、・・・とを備えている。そして、臼 1 内に成形材料を充填する位置 P 2 の前段位置 P 1 には、散布室 8 が設置されており、散布室 8 には、空気脈動波発生装置 7 が接続され、且つ、散布室 8 内には、滑沢剤 L を噴射する噴射用ノズル 9 が設置された構成となっている。この例では、噴射用ノズル 9 には、圧縮空気を充填したポンベのような空気源 10 が接続されており、空気源 10 より発生させた空気により、噴射用ノズル 9 から滑沢剤 L が噴霧されるようにしてある。

【0044】

次に、この装置 A を使用して、錠剤を製造する工程について説明する。

まず、回転テーブル 2 を所定の速度で回転し、回転テーブル 2 の回転に伴って、散布室 8 が設置された位置 P 1 にきた臼 1 に、空気脈動波発生装置 7 を駆動して、散布室 8 内に空気脈動波を発生させるとともに、噴射用ノズル 9 から滑沢剤 L を噴霧して、臼 1 の内周面 1 s、上杵 3 の下端面 3 s、及び、下杵 4 の上端面 4 s に滑沢剤 L を塗布する。

【0045】

次に、回転テーブル 2 の回転に伴って、臼 1 内に成形材料 m を充填する位置 P 2 にきた臼 1 に成形材料 m を充填し、余分な成形材料をすりきりした後、成形材料 m が充填された臼 1 が、成形材料 m を圧縮して錠剤を製造する位置 P 3 にきたときに、下端面 3 s に滑沢剤 L が塗布された上杵 3 と、上端面 4 s に滑沢剤 L が塗布された下杵 4 とにより、成形材料 m を圧縮して錠剤を製造し、更に、臼 1 が、位置 P 4 にきた時に、臼 1 内から錠剤 T を排出して、錠剤を製造する。

【0046】

図 3 (a) は、散布室 8 の構成を中心に示す概略的な構成図であり、図 3 (b) は、空気脈波発生装置 7 を例示的に示す構成図である。

この例では、空気脈動波発生装置 7 は、導管 13 を介して散布室 8 に接続されている。

また、図 3 (b) 中、71 はブロアーを、72 は円筒型の筒体を、73 は筒体

72内に回転軸74を中心にして、回転可能に、且つ、筒体72内を2分割するように設けられた弁体を、各々示す。筒体72の側面には、所定の位置に、導管13と、ブロアー71に連結される導管14とが接続されている。そして、弁体73は、弁体回転制御装置（図示せず。）により、所望の回転速度で回転できるようになっている。

【0047】

ブロアー71を所定の回転数で回転させるとともに、弁体73を所定の回転速度で回転すると、図3（b）中、弁体73が、実線で示される位置にある時は、散布室8とブロアー71とが連通状態になり、また、弁体73が、想像線で示される位置にある時は、散布室8とブロアー71との間が弁体73により遮断された状態になり、例えば、図4（a）に示すような、山が大気圧で、谷が負の圧力の空気脈動波を散布室8内に発生させたり、また、図4（b）に示すような、山と谷とがともに負の圧力の空気脈動波を散布室8内に発生させることができる。

【0048】

ここで、「負の圧力」とは、散布室8内の圧力が、散布室8外の圧力（大気圧）より低くなっていることを意味する。

この錠剤の製造方法では、成形材料m中には、滑沢剤Lを含んでいないため、打錠圧を1トン（ton）/cm²以下としても、製造される錠剤に実用的な硬度が得られるので、高圧で打錠すると変性又は失活する化合物を含有する錠剤や、固体分散体粉粒体を含有する錠剤を製造するのに適している。

【0049】

且つ、散布室8内に、図4（a）または図4（b）に示すような、空気脈動波を発生した状態で、噴射用ノズル9より滑沢剤Lを噴霧すると、噴霧された滑沢剤Lは、空気脈動波により拡散し、散布室8内に収容された臼1の内周面1s、散布室8内に収容された臼1に対応して設けられた上杵3の下端面3sや、及び、下杵4の上端面4sに均一に塗布される。

【0050】

即ち、この錠剤の製造方法では、臼1の内周面1s、上杵3の下端面3sや、及び、下杵4の上端面4sに均一に滑沢剤Lを塗布できるために、散布室8内に

噴霧する滑沢剤 L は、極めて、微量であっても、成形材料 m が、打錠機 A の臼 1、上杵 3 及び下杵 4 に付着するのを防止できる。

このことを利用して、散布室 8 内に噴霧する滑沢剤 L の噴霧量を、一錠剤の重量当り、0.0001 重量%以上 0.2 重量%以下となるように調整すれば、製造される錠剤 T は、その表面にのみ、臼 1 の内周面 1 s、上杵 3 の下端面 3 s 及び下杵 4 の上端面 4 s に塗布されていた滑沢剤 L の一部が僅かに付着しているだけとなり、錠剤 T の内部には、滑沢剤 L を殆ど含まない錠剤が製造できる。

【0051】

この結果、製造される錠剤 T は、従来の製造方法により製造された錠剤に比べ、錠剤 T 中に含まれる滑沢剤 L の使用量が著しく少ないので、従来の錠剤に見られたような滑沢剤 L の撥水性が原因して錠剤の崩壊時間が遅延するという問題が一切生じない。

従って、この錠剤の製造方法に従って製造される錠剤（素錠）T は、裸錠として用いれば、速溶錠となるので、口腔内速溶錠のように、目的とする部位で、直ちに、錠剤が崩壊することが要求される錠剤として適している。

【0052】

また、表面に、目的の部位で溶けるフィルムコートを施せば、フィルムコートが溶けると、錠剤本体も、直ちに、目的の部位で溶けるので、目的の部位で溶ける錠剤を製造することができる。

尚、この例では、空気脈動波発生装置 7 として、図 3（b）に示したような装置を用いた例を示したが、これは、単に、例示であって、空気脈動波発生装置 7 としては、種々のものを用いることができる。例えば、導管 13 の終端にブロアー 71 を接続するとともに、導管 13 の途中に、導管 13 を開閉する電磁弁を設け、ブロアー 71 を所定の回転数で回転させて吸引するとともに、電磁弁により、導管を所定の周期で開閉してもよく、また、導管 13 の終端にブロアー 71 を接続し、ブロアー 71 を所定の周期で速く回転させたり、遅く回転させるようにして、散布室 8 内の空気を所定の周期で、強く吸引したり弱く吸引したりしてもよい。

【0053】

また、上記した例では、散布室 8 内に、図 4 (a) または図 4 (b) に示すような、空気脈動波を発生させた例を示したが、図 5 に示すような装置を構成し、散布室 8 内に図 6 (a) または図 6 (b) に示すような空気脈動波を発生させるようにしてもよい。即ち、図 5 に示す例では、図 5 (a) に示すように、導管 13 の終端に、空気脈動波発生装置 7 A を接続し、導管 13 の途中に、滑沢剤 L を貯留したホッパー 15 を接続し、ホッパー 15 には、圧縮空気が充填されたポンプ等の圧縮空気発生手段 16 を接続している。尚、図 5 (a) 中、17 で示す装置は、必要により設けられるブロアーを示しており、ブロアー 17 を駆動させると、散布室 8 内の空気を吸引し、散布室 8 内に送り込まれた空気脈動波及び滑沢剤 L が散布室 8 から排出が促されるようになっている。

【0054】

空気脈動波発生装置 7 A は、図 5 (b) に示すように、ブロアー 71 と、導管 13 のブロアー 71 とホッパー 15 が接続される位置との間に接続された円筒型の筒体 72 と、筒体 72 内に回転軸 74 を中心にして、回転可能に、且つ、筒体 72 内を 2 分割するように設けられた弁体 73 とを備える。筒体 72 の側面には、所定の位置に、導管 13 と、ブロアー 71 に連結される導管 14 とが接続されている。そして、弁体 73 は、弁体回転制御装置（図示せず。）により、所望の回転速度で回転できるようになっている。

【0055】

ブロアー 71 を所定の回転数で回転させて、散布室 8 へ送風するとともに、弁体 73 を所定の回転速度で回転すると、図 5 (b) 中、弁体 73 が、実線で示される位置にある時は、散布室 8 とブロアー 71 とが連通状態になり、また、弁体 73 が、想像線で示される位置にある時は、散布室 8 とブロアー 71 との間が弁体 73 により遮断された状態になり、例えば、図 6 (a) に示すような、山が正の圧力で、谷が大気圧の空気脈動波を散布室 8 内に発生させたり、また、図 6 (b) に示すような、山と谷とがともに正の圧力の空気脈動波を散布室 8 内に発生させてもよい。そして、この状態を維持しつつ、圧縮空気発生手段 16 を駆動させて、ホッパー 15 内に収容された滑沢剤 L を導管 13 へ送りだし、空気脈動波の流れに乗せて、所定量の滑沢剤 L を散布室 8 内へ送り込むようにしてもよい。

【0056】

ここで、正の圧力とは、散布室 8 内の圧力が、散布室 8 外の圧力（大気圧）より高くなっていることを意味する。

また、導管 13 の終端にブロアー 71 を接続するとともに、導管 13 の途中に、導管 13 を開閉する電磁弁を設け、ブロアー 71 を所定の回転数で回転させて散布室 8 へ空気を送風するとともに、電磁弁により、導管を所定の周期で開閉させて、空気脈動波を散布室 8 内及び導管 13 内に発生させ、この状態を維持しつつ、圧縮空気発生手段 16 を駆動させて、ホッパー 15 内に収容された滑沢剤 L を導管 13 へ送りだし、空気脈動波の流れに乗せて、所定量の滑沢剤 L を散布室 8 内へ送り込むようにしてもよく、また、導管 13 の終端にブロアー 71 を接続し、ブロアー 71 を所定の周期で速く回転させたり、遅く回転させるようにして、散布室 8 内の空気を所定の周期で、散布室 8 へ空気を強く送風したり弱く送風し、空気脈動波を散布室 8 内及び導管 13 内に発生させ、この状態を維持しつつ、圧縮空気発生手段 16 を駆動させて、ホッパー 15 内に収容された滑沢剤 L を導管 13 へ送りだし、空気脈動波の流れに乗せて、所定量の滑沢剤 L を散布室 8 内へ送り込むようにしてもよい。

次に、具体的な実験データに基づいて、本発明を説明する。

（実験例 1）

ここでは、高圧で打錠すると変性又は失活する化合物の粉粒体を含有する錠剤を製造した例を示す。

【0057】

10 w/v % のセラペプチダーゼ水溶液に、15 w/v % 乳糖水溶液を、セラペプチダーゼ 100 g に対し、乳糖が 50 g となるように混合し、当初温度 -5℃、圧力 10-3 mmHg、27 時間後の最終温度 +60℃、圧力 10-1 mmHg の条件下で乾燥凍結したものを、混合、練合、乾燥、整粒し、表 1 に、その

処
方を示す粉粒体（平均粒子径：60 μm）を準備した。

【0058】

【表 1】

配合成分	処方 (mg)
セラペプチダーゼ	5 mg
乳糖	87 mg
コンスターチ	37.5 mg
イソプロパノール	0.015 ml

【0059】

次に、図 1 に示したような空気脈動波発生装置 7 を備えるロータリ型錠剤機 A を使用して、整粒した造粒物が 130 mg / 錠剤となるように、直径が、7 mm の杵臼セットを用いて、1 分間に回転テーブル 2 を 30 回転させる速度で、連続打錠した。

滑沢剤として、ステアリン酸マグネシウムを使用し、散布室内に噴霧するステアリン酸マグネシウムの使用量を、製造される一錠剤当りに含まれる滑沢剤の重量%が、0.03 重量%となるように調整した。

【0060】

尚、打錠機の本体としては、畑製作所製 HATA HT-X20 を使用した。

図 1 に示したような空気脈動波発生装置 7 を備えるロータリ型錠剤機 A を使用した場合、打錠圧は、0.7 トン (ton) / cm^2 で、製造される錠剤に実用的な硬度が得られることが判った。

尚、空気脈動波の条件は、特に限定されることはないが、この例では、空気脈動波の周期は、1 Hz 以上 10 Hz 以下とし、外気圧に対し、谷が、10% ~ 5% 程度低い圧になるように、且つ、山が、外気圧とほぼ等しいか、これよりやや低い圧となる条件で行った。

【0061】

また、空気脈動波の条件は、特に限定されることはないが、この例では、空気脈動波の周期は、1 Hz 以上 10 Hz 以下とし、外気圧に対し、谷が、10% 程度低い圧になるように、且つ、山が、外気圧とほぼ等しいか、これよりやや低い

圧となる条件で行った。

(比較例 1)

実験例 1 で用いた表 1 に示す処方 of 粉粒体材料に、滑沢剤として、ステアリン酸マグネシウムを使用し、一錠剤の全重量に対し、ステアリン酸マグネシウムが、0.8 重量%となるように添加し、V 型混合機を用いて良く混合した後、この成形材料を 130 mg / 錠剤となるように、直径が 7 mm の杵臼セットを用いて、1 分間に回転テーブルを 30 回転させる速度で、内部滑沢法により、連続して、錠剤を打錠した。

【0062】

打錠機としては、畑製作所製 HATA HT-X20 を使用した。

この場合、打錠圧は、0.7 トン (ton) / cm^2 では、製造される錠剤に実用的な硬度が得られないことが判った。

(比較例 2)

実験例 1 で用いた表 1 に示す処方 of 粉粒体材料を 130 mg / 錠剤となるように、実施例 1 と同様の、直径が、7 mm の杵臼セットを用い、この杵臼セットの杵の表面及び臼の表面に、特公昭 41-11273 号公報に記載の方法にしたがって、滑沢剤として、ステアリン酸マグネシウムを使用して、製造される一錠剤当りに対し、滑沢剤の重量%が、0.03 重量%となる量を付着させ、しかる後に、1 分間に回転テーブルを 30 回転させる速度で、連続して、錠剤を打錠した。

【0063】

打錠機としては、畑製作所製 HATA HT-X20 を使用した。

次に、実験例 1、比較例 1 及び比較例 2 で得られた 3 種の錠剤を、各々、日本薬局方に準じた崩壊試験を所定の検体数 ($N=5$) で行った。

結果を表 2 に示す。

【0064】

【表 2】

	打錠圧 (ton/cm ²)	硬度 (kg)	崩壊時間 (分)	
			平均値 (標準偏差)	実測値
実験例 1	0.7	7	3.0 (±0.2)	3.0
				2.7
				2.9
				3.2
				3.1
比較例 1	0.7	4	7.2 (±0.9)	7.2
				7.8
				8.3
				6.4
				6.2
比較例 2	0.7	7	4.0 (±0.6)	4.1
				3.5
				3.3
				4.8
				4.5

【0065】

表 2 より、実験例 1 は、比較例 1 に比べ、硬度が高く、比較例 1、2 に比べ、崩壊時間が短く、また、崩壊時間のバラツキも小さいことが、明らかとなった。

(比較例 3)

実験例 1 で用いた表 1 に示す処方の粉粒体材料に、滑沢剤として、ステアリン

酸マグネシウムを使用し、一錠剤の全重量に対し、ステアリン酸マグネシウムが、0.8重量%となるように添加し、V型混合機を用いて良く混合した後、この成形材料130mg/錠剤となるように、直径が7mmの杵臼セットを用いて、1分間に回転テーブルを30回転させる速度で、内部滑沢法により、連続して、錠剤を打錠した。

【0066】

この場合、製造される錠剤の硬度が実用的な硬度となるように、打錠圧は、1.3トン(ton)/cm²とした。

次に、実験例1、比較例2及び比較例3について、セラペプチダーゼの残存率を測定した所、残存率は、実験例1>比較例2>比較例3となった。

より具体的に説明すると、実験例1、比較例2及び比較例3で得たセラペプチダーゼを含有する錠剤を、40℃で3カ月間保存した後、セラペプチダーゼの残存率を測定した所、実験例1の残存率は、98.8%であったのに対し、比較例2は90.7%であり、又、比較例3は87.9%であり、このことより、本発明に従って製造されるセラペプチダーゼを含有する錠剤は、従来の製造方法により製造されるセラペプチダーゼを含有する錠剤に比べ、安定性が高いことが明らかになった。

【0067】

また、実験例1と比較例1～3の各々について、5時間、連続打錠し、経時的に、得られた錠剤をサンプリングし、製造された錠剤の表面の滑らかさから、スティッキングを生じなかった時間を判定した所、実験例1は、5時間経過した時点でも、スティッキングを生じていなかったのに対し、比較例1、3は、1時間経過時点で、既に、スティッキングを生じており、また、比較例2は、2時間経過時点で、既に、スティッキングを生じていた。

【0068】

以下、表3～表5に示す種々の薬物について、同様の試験を行った所、本発明に従えば、いずれの薬物を用いても、打錠圧を1トン(ton)/cm²以下として打錠しても、実用的な硬度が得られ、且つ、本発明に従って製造される錠剤は、いずれも、従来の製造方法により製造される錠剤に比べ、含有されている薬

物の安定性が高いことが明らかになった。

【0069】

【表3】

1. 解熱、鎮痛、消炎剤	インドメタシン、ジクロフェナックナトリウム、イブプロフェン、アスピリン、デキサメタゾン、プレドニゾロン、ロキソプロフェンナトリウム、ケトプロフェン、セラベプターゼ、塩化リゾチーム、ストレプトキナーゼ、サリチルアミド
2. 制酸、抗潰瘍剤	ファモチジン、スクラルファート、シメチジン、アセグルタミドアルミニウム、水酸化アルミニウムゲル、炭酸水素ナトリウム、ジアスターゼ、銅クロロフィリンナトリウム、エルーグルタミン、アルギン酸ナトリウム
3. 高血圧症、狭心症治療剤	塩酸ベニジピン、ニフェジピン、塩酸ニカルジピン、ベジル酸アムロジピン
4. 抗生物質	アモキシシリン、アンピシリン、塩酸ミノサイクリン
5. 鎮咳、抗喘息、気管支拡張剤	テオフィリン、塩酸メチルエフェドリン、クロモグリク酸ナトリウム、硫酸サルブタモール、リン酸コデイン
6. 利尿剤	フロセミド、フロロチアジド、スピロノラクトン
7. トランキライザー	ジアゼパム、クロルプロマジノン、ハロペリドール、プロムペリドール、リスベリドン
8. 痛風治療剤	アロプリノール、プロベネシド
9. 血液凝固阻止剤	ワルファリンカリウム、ヘパリンナトリウム、アルテプラーゼ、ウロキナーゼ、チソキナーゼ
10. 血液凝固剤	血液凝固第8因子、活性化プロトロンビン複合体
11. エリスロポエチン製剤	エポエチンベータ、エポエチンアルファ
12. コレステロール及び脂質減少剤	プラバスタチンナトリウム、シンバスタチン、ベザフィブラート、ニコチン酸トコフェロール、デキストラン硫酸
13. 脳血管、末梢血管拡張剤	ニセルゴリン、イブジラスト、シチコリン、塩酸フルナリジン
14. カルシトニン製剤	エルカトニン、合成サケカルシトニン
15. 抗てんかん剤	フェニトイン、バルプロ酸ナトリウム、カルバマゼピン、ゾニサミド

【0070】

【表4】

16. 消化管運動機能調整剤	メトクロプラミド、ドンペリドン、シサプリド
17. 去痰剤	塩酸プロムヘキシソ、カルボシステイン、塩酸エチルシステイン、塩酸アンブロキソール
18. 糖尿病治療剤	グリベンクラミド、トルブタミド、インスリン、グルカゴン様インスリノトロピックペプチド
19. 循環器用剤	ユビデカレノン、ATP-2ナトリウム、ニトログリセリン、2硝酸イソソルビド
20. ビタミン剤	ビタミンA、ビタミンB類、ビタミンC、ビタミンD、葉酸
21. 瀦尿治療剤、 抗利尿ホルモン剤	塩酸フラボキサート、塩酸オキシブチニン、酢酸デスモプレシン、バソプレシン
22. アンギオテンシン 変換酵素阻害剤	マレイン酸エナラプリル、アラセプリル
23. パーキンソン氏病 治療剤	ドロキシドバ、メシル酸ベルゴリド、レボドバ、カルビドバ
24. 消化剤	膵臓消化酵素配合剤、サナクターゼ配合剤、胃粘膜抽出製剤、チラクターゼ
25. 制癌剤	テガフル、フルオロウラシル、ドキシフルリジン、メトトレキサート、エトボシド、硫酸ビンデシン、塩酸エビルビシン、エル-アスバラギナーゼ、酢酸リユープロレイン、酢酸ゴセレリン、酢酸クロルマジノン、クエン酸タモキシフェン、フィルグラスチム、レノグラスチム、ナルトグラスチム、レンチナン、インターフェロン
26. 免疫抑制剤	シクロスポリン、ミゾリピン、免疫グロブリン
27. 鎮痛剤	塩酸リドカイン、塩酸プロカイン、硫酸モルヒネ、塩酸ブプレノルフィン、ペンタゾシン、フェンタニル
28. 催眠鎮静剤	プロチゾラム、トリアゾラム、フルニトラゼパム、塩酸フルラゼパム
29. 向知能薬	イデベノン、プロベントフィリン、塩酸インデロキサジン、塩酸ビフェメラン

【0071】

【表 5】

30. 抗アレルギー剤	プロピオン酸ベクロメタゾン、フマル酸ケトチフェン、アンレキサノクス、テルフェナジン、塩酸アゼラスチン、トラニラスト、オロバタジン、オキサトミド、塩酸エピナスチン、アステミゾール
31. 診断用検査試薬、その他	13 炭素尿素、グルカゴン、デンプン部分加水分解物、プロスタグランジン、ロイコトリエン、トロンボキサン A2、血小板活性化因子、インスリン様成長因子、神経成長因子、上皮細胞増殖因子、血管新生因子、リボ核酸、デオキシリボ核酸、オリゴヌクレオチド、トレハロース、デキストラン、キチン、アラビアゴム、寒天、コンドロイチン硫酸、ヒアルロン酸、シクロデキストリン、ベータグルカン、トリブシン、キモトリブシン、ペブシン、アプロチニン、ベスタチン、おたふく風邪ワクチン、ポリオワクチン、

【0072】

また、製造される錠剤に、スティッキング等が生じ難いことも明らかになった。

（実験例 2）

ここでは、固体分散体の粉粒体を含有する錠剤を製造した例を示す。

ドンペリドンを粉碎した原末（平均粒子径：60 μ m）500g に対し、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートサクシネート（商品名：Aコート、AS-MP、信越化学工業社製）2500g を混合し、その後、少量の水を添加しながら、口径 4mm ϕ \times 2 のダイを装着した 2 軸型エクストルuder（KEX-25：栗本鉄工所社製）を用いてバレル温度を 100℃ に設定し、200rpm の押し出し速度で成形処理を行い、固体分散体を得た。

【0073】

次に、以上により得られた固体分散体をサンプルミル（形式：AP-S、細川鉄工所社製）を用いて微粉碎した。

次に、外部滑沢式打錠機 A を用いて、以上により得られた固体分散体粉粒体を、杵 3、4 と臼 1 とを散布室 10 内に収容し、散布室 10 内に、図 4（a）に示

すような空気脈動波を発生させて、杵 3、4 の表面及び臼 1 の表面に、滑沢剤 L として、ステアリン酸マグネシウムを塗布し、杵 3、4 の表面及び臼 1 の表面に、ステアリン酸マグネシウムが塗布された、杵 3、4 の表面及び臼 1 を用いて、顆粒を、1 分間に回転テーブル 2 を 30 回転させる速度で、連続して、打錠した。

【0074】

空気脈動波の条件は、特に限定されることはないが、この例では、空気脈動波の周期は、1 Hz 以上 10 Hz 以下とし、外気圧に対し、谷が、10% 程度低い圧になるように、且つ、山が、外気圧とほぼ等しいか、これよりやや低い圧となる条件で行った。

次に、以上により得られた固体分散体の錠剤の溶解度試験と、この錠剤を粉碎し、粉末 X 線回折 (250 メッシュ通過) とを行った。

(比較例 4)

ドンペリドンを粉碎した原末 (平均粒子径: $60 \mu\text{m}$) 500 g に対し、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートサクシネート (商品名: A コート、AS-MP、信越化学工業社製) 2500 g を混合し、その後、少量の水を添加しながら、口径 $4 \text{ mm } \phi \times 2$ のダイを装着した 2 軸型エクストルuder (KEX-25: 栗本鉄工所社製) を用いてバレル温度を 100°C に設定し、200 rpm の押し出し速度で成形処理を行い、固体分散体を得た。

【0075】

次に、以上により得られた固体分散体をサンプルミル (形式: AP-S、細川鉄工所社製) を用いて微粉碎し、得られた微粒子の溶解度試験と、粉末 X 線回折 (250 メッシュ通過) とを行った。

その結果、実験例 2 と比較例 4 とは、ほぼ同じ溶解度を示し、且つ、ともに、ドンペリドンの結晶ピークが消滅していることが明らかになった。

【0076】

また、実験例 2 と比較例 4 の各々について、5 時間、連続打錠し、経時的に、得られた錠剤をサンプリングし、製造された錠剤の表面の滑らかさから、ステイキングを生じなかった時間を判定した所、実験例 2 は、5 時間経過した時点で

も、スティッキングを生じていなかったのに対し、比較例 4 は、1 時間経過時点で、既に、スティッキングを生じていた。

【0077】

以下、表 3～表 5 に示す種々の薬物について、2 軸型エクストルuderを用いて、種々の固体分散体を製造し、実験例 2 と比較例 4 と同様の試験を行ったが、外部滑沢式打錠機 A を用い、杵 3、4 と臼 1 とを散布室 10 内に収容し、散布室 10 内に、図 4 (a) に示すような空気脈動波を発生させて、杵 3、4 の表面及び臼 1 の表面に、滑沢剤 L を塗布し、杵 3、4 の表面及び臼 1 の表面に、ステアリン酸マグネシウムが塗布された、杵 3、4 の表面及び臼 1 を用いて、顆粒を、1 分間に回転テーブル 2 を 30 回、回転させる速度で、連続打錠した錠剤と、固体分散体をサンプルミルを用いて微粉碎して得られた微粒子とは、各々、互いに、ほぼ同じ溶解度を示し、且つ、ともに、薬物の結晶ピークが消滅していることが明らかになった。

【0078】

以上の結果から、本発明に係る錠剤の製造方法は、固体分散体の錠剤を製造する際に、好適に用いることができることが、明らかになった。

次に、図 7～図 11 の各々に示す錠剤の雌型を構成する杵と臼とを用いる以外は、実験例 1、実験例 2 と同様にして、種々の異形錠剤を作製した。

ここに、図 7 (a) に示す錠剤は、一般に、フラット プレイン (FLAT PLAIN) と呼ばれる円形状の錠剤を示し、図 7 (b) に示す錠剤は、一般に、シャロウ コンケーブ プレイン (SHALLOW CONCAVE PLAIN) と呼ばれる円形状の錠剤を示し、図 7 (c) に示す錠剤は、一般に、ノーマル コンケーブ プレイン (NORMAL CONCAVE PLAIN) と呼ばれる円形状の錠剤を示し、図 7 (d) に示す錠剤は、一般に、ディープ コンケーブ プレイン (DEEP CONCAVE PLAIN) と呼ばれる円形状の錠剤を示し、図 7 (e) に示す錠剤は、一般に、ボール又はピル (BALL OR PILL) と呼ばれる円形状の錠剤を示し、又、図 7 (f) に示す錠剤は、一般に、フラット ビベリッド エッジ (FLAT BEVELLED EDGE) と呼ばれる円形状の錠剤を示している。

【0079】

また、図8 (a) に示す錠剤は、一般に、ダブル ラディアス (DOUBLE RADIUS) と呼ばれる円形状の錠剤を示し、図8 (b) に示す錠剤は、一般に、ビベル アンド コンケーブ (BEVEL AND CONCAVE) と呼ばれる円形状の錠剤を示し、図8 (c) に示す錠剤は、一般に、ディンプル (DIMPLE) と呼ばれる円形状の錠剤を示し、図8 (d) に示す錠剤は、一般に、リング (RING) と呼ばれる円形状の錠剤を示し、図8 (e) に示す錠剤は、一般に、リム (RIM) と呼ばれる円形状の錠剤を示し、又、図8 (f) に示す錠剤は、一般に、カプセル (CAPSULE) と呼ばれるカプセル形状の錠剤を示している。

【0080】

また、図9 (a) に示す錠剤は、一般に、オーバル (OVAL) と呼ばれる楕円形状の錠剤を示し、図9 (b) に示す錠剤は、一般に、エリプス (ELLIPSE) と呼ばれる楕円形状の錠剤を示し、図9 (c) に示す錠剤は、一般に、スクエア (SQUARE) と呼ばれる四角形状の錠剤を示し、図9 (d) に示す錠剤は、一般に、トライアングル (TRIANGLE) と呼ばれる三角形形状の錠剤を示し、図9 (e) に示す錠剤は、一般に、ペンタゴン (PENTAGON) と呼ばれる五角形状の錠剤を示し、又、図9 (f) に示す錠剤は、一般に、ヘキサゴン (HEXAGON) と呼ばれる六角形状の錠剤を示している。

【0081】

また、図10 (a) に示す錠剤は、一般に、ヘプタゴン (HEPTAGON) と呼ばれる七角形状の錠剤を示し、図10 (b) に示す錠剤は、一般に、オクタゴン (OCTAGON) と呼ばれる八角形状の錠剤を示し、図10 (c) に示す錠剤は、一般に、ダイヤモンド (DIAMOND) と呼ばれるダイヤモンド形状の錠剤を示し、図10 (d) に示す錠剤は、一般に、ピロウ又はバレル (PILLOW OR BARREL) と呼ばれる枕形状の錠剤を示し、図10 (e) に示す錠剤は、一般に、レクタングル (RECTANGLE) と呼ばれる方形形状の錠剤を示し、又、図10 (f) に示す錠剤は、一般に、アーモンド (ALMOND) と呼ばれるアーモンド形状の錠剤を示している。

【0082】

また、図11(a)に示す錠剤は、一般に、アロウヘッド (ARROW HEAD) と呼ばれる鋸形状の錠剤を示し、図11(b)に示す錠剤は、一般に、バレット (BULLET) と呼ばれる砲弾形状の錠剤を示し、図11(c)に示す錠剤は、一般に、ハーフムーン (HALF MOON) と呼ばれる半月形状の錠剤を示し、図11(d)に示す錠剤は、一般に、シェルド (SHELD) と呼ばれる貝殻形状の錠剤を示し、図11(e)に示す錠剤は、一般に、ハート (HEART) と呼ばれるハート形状の錠剤を示し、又、図11(f)に示す錠剤は、一般に、スター (STAR) と呼ばれる星形状の錠剤を示している。

【0083】

図7～図11の各々に示す錠剤の雌型を構成する杵と臼とを各々用い、5時間、連続打錠し、経時的に、得られた錠剤をサンプリングし、製造された錠剤の表面の滑らかさから、スティッキングを生じた時間を判定した所、5時間後でも、スティッキングを生じなかった。

以上の結果から、本発明に係る錠剤の製造方法は、円形錠剤を製造する場合のみならず、異形錠剤を製造する際にも、好適に用いることができることが、明らかになった。

【0084】

また、刻印や割線を有する錠剤についても、実験例1、実験例2とは、上杵として、割線を形成する突条を有するものを用いる以外は同様にして、種々の分割錠剤を作製した。

5時間、連続打錠し、経時的に、得られた錠剤をサンプリングし、製造された錠剤の表面の滑らかさから、スティッキングを生じた時間を判定した所、5時間後でも、スティッキングを生じなかった。

【0085】

尚、上記した実験例では、いずれも、負の空気脈動波を用いた例について説明したが、空気脈動波は、負の空気脈動波に限られず、正の空気脈動波を用いても、同様の結果を得ることができる。

この場合、正の空気脈動波の条件は、特に限定されることはないが、周期は、

1 Hz 以上 10 Hz 以下とし、外気圧に対し、山が、10%～5%程度高い圧になるように、且つ、谷が、外気圧とほぼ等しいか、これよりやや高い圧となる条件で行えば良い。

【0086】

【発明の効果】

以上、詳細に説明したように、請求項1に記載の錠剤の製造方法では、杵及び臼に、空気脈動波を発生させた散布室内で、杵の表面及び臼の表面に、滑沢剤を塗布するようにしたので、従来の外部滑沢法に比べ、杵の表面及び臼の表面に、滑沢剤を均一に塗布できる。この結果、高圧で打錠すると変性又は失活する化合物粉粒体を打錠する工程において、杵の表面及び臼の表面に、高圧で打錠すると変性又は失活する化合物粉粒体が付着し難くなり、製造される生物学的製剤の錠剤に、スティッキングや、キャッピングや、ラミネーティング等を生じ難い。

【0087】

且つ、錠剤の表面に滑沢剤が付着しているの過ぎず、その内部には、滑沢剤が含まれていないため、滑沢剤を内部に含む錠剤に比べ、低い打錠圧（具体的には、1トン（ton）/cm²未満の打錠圧）を用いて、高圧で打錠すると変性又は失活する化合物粉粒体を打錠しても、製造される錠剤は、実用レベルの硬度を有する。

【0088】

請求項2に記載の錠剤の製造方法では、杵及び臼に、空気脈動波を発生させた散布室内で、杵の表面及び臼の表面に、滑沢剤を塗布するようにしたので、従来の外部滑沢法に比べ、杵の表面及び臼の表面に、滑沢剤を均一に塗布できる。その結果、この結果、固体分散体粉粒体を打錠する工程において、杵の表面及び臼の表面に、成形材料が付着し難くなり、製造される固体分散体の錠剤に、スティッキングや、キャッピングや、ラミネーティング等を生じ難い。

【0089】

しかも、製造される固体分散体の錠剤は、その表面に滑沢剤が付着しているの過ぎず、その内部には、滑沢剤が含まれていないため、滑沢剤を内部に含む固体分散体の錠剤に比べ、低い打錠圧を用いて、固体分散体粉粒体を打錠しても、製

造される固体分散体の錠剤は、実用レベルの硬度を有する。

したがって、この錠剤の製造方法を用いれば、低い打錠圧で、固体分散体の錠剤を製造できるので、固体分散体の物性が変化することがない。

【0090】

請求項3に記載の錠剤の製造方法では、打錠する錠剤の一錠当りの使用量を、0.0001重量%以上0.2重量%以下としたので、錠剤の崩壊時間が延長したり、硬度が低下したりしない。

請求項4に記載の錠剤の製造方法では、割線を形成する突条を設けた杵を用いているので、高圧で打錠すると変性又は失活する化合物の粉粒体を含む分割可能錠剤や、機能が損なわれていない固体分散体粉粒体を含む分割可能錠剤を容易に製造することができる。

【0091】

請求項5に記載の錠剤の製造方法では、打錠工程において、スティッキング等が生じないことを利用して、連続打錠するようにしているので、工業的生産が可能になる。

請求項6に記載の錠剤の製造方法では、成形材料を打錠する工程の打錠圧を、低圧にしているので、錠剤中に含ませる顆粒が、高圧で打錠すると変性又は失活する化合物の粉粒体を含む粉粒体材料であっても、そのような化合物変性又は失活させることなく、錠剤化できる。

【0092】

また、錠剤中に含ませる顆粒が、固体分散体粉粒体であっても、固体分散体粉粒体の機能を破壊することなく、錠剤化できる。

請求項7に記載の錠剤は、錠剤本体の表面にのみ滑沢剤を有するので、滑沢剤の撥水性等が原因となる錠剤の崩壊時間の遅れが生じない。

また、錠剤内部に滑沢剤を含ませていないので、打錠圧を低くして打錠しているので、顆粒を構成する高圧で打錠すると変性又は失活する化合物の粉粒体材料が、変性したり又は失活したりすることがない。

【0093】

請求項8に記載の錠剤は、錠剤本体の表面にのみ滑沢剤を有するので、滑沢剤

の撥水性等が原因となる錠剤の崩壊時間の遅れが生じない。

また、錠剤内部に滑沢剤を含ませていないので、打錠圧を低くして打錠している
るので、固体分散体粉粒体の機能が損なわれていない。

請求項 9 に記載の錠剤では、錠剤の表面に滑沢剤が微量しか存在しないので、
滑沢剤の持つ撥水性が原因して、錠剤の崩壊時間が遅延するという問題が生じな
い。

【0094】

従って、この錠剤（素錠）は、裸錠として用いれば、速溶錠となるので、口腔
内速溶錠のように、目的とする部位で、直ちに、錠剤が崩壊することが要求され
る錠剤として適しており、また、表面に、目的の部位で溶けるフィルムコート
を施せば、フィルムコートが溶けると、錠剤本体も、直ちに、目的の部位で溶ける
ので、目的の部位で溶けることが要求される錠剤として好適に用いることができ
る。

【0095】

請求項 10 に記載の錠剤では、錠剤本体の形状が異形としている。この形状に
より、目的の部位で溶けるので、目的の部位で溶ける錠剤であって、且つ、容易
に薬剤を識別できる、投薬ミスを生じ難い、錠剤を、市場に供給することができる。
る。

請求項 11 に記載の錠剤では、錠剤本体の表面に割線を設けている。これによ
り、目的の部位で溶けるので、目的の部位で溶ける錠剤であって、分割可能な錠
剤を、市場に供給することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明に係る錠剤の製造方法に用いる外部滑沢式打錠機の一例の要部を拡大し
て概略的に示す断面図である。

【図 2】

図 1 に示す外部滑沢式打錠機を概略的に示す断面図である。

【図 3】

図 1 に示す外部滑沢式打錠機の要部を概略的に示す図であり、図 3（a）は、

本発明に係る外部滑沢式打錠機の要部を概略的に示す断面図であり、また、図 3 (b) は、空気脈動波発生装置を中心に示す概略的に示す断面図である。

【図 4】

空気脈動波の具体例を示す説明図であり、図 4 (a) 及び図 4 (b) に、各々、負圧の空気脈動波の具体例を示す。

【図 5】

本発明に係る錠剤の製造方法に用いる外部滑沢式打錠機他の一例を概略的に示す図であり、図 5 (a) は、本発明に係る外部滑沢式打錠機の要部を概略的に示す断面図であり、また、図 5 (b) は、空気脈動波発生装置を中心に示す概略的に示す断面図である。

【図 6】

空気脈動波の具体例を示す説明図であり、図 6 (a) 及び図 6 (b) に、各々、正圧の空気脈動波の具体例を示す。

【図 7】

実験例で製造した種々の形状の錠剤を概略的に説明する図であり、図 7 中、左欄に、各々の錠剤の概略的な平面図を、また、右欄に、各々の錠剤の概略的な側面図を示す。

【図 8】

実験例で製造した種々の形状の錠剤を概略的に説明する図であり、図 8 中、左欄に、各々の錠剤の概略的な平面図を、また、右欄に、各々の錠剤の概略的な側面図を示す。

【図 9】

実験例で製造した種々の形状の錠剤を概略的に説明する図であり、図 9 中、左欄に、各々の錠剤の概略的な平面図を、また、右欄に、各々の錠剤の概略的な側面図を示す。

【図 10】

実験例で製造した種々の形状の錠剤を概略的に説明する図であり、図 10 中、左欄に、各々の錠剤の概略的な平面図を、また、右欄に、各々の錠剤の概略的な側面図を示す。

【図 11】

実験例で製造した種々の形状の錠剤を概略的に説明する図であり、図 11 中、左欄に、各々の錠剤の概略的な平面図を、また、右欄に、各々の錠剤の概略的な側面図を示す。

【図 12】

特公昭 41-11273 号公報に記載の、従来の錠剤の製造方法を概略的に示す工程図である。

【図 13】


特公昭 56-14098 号公報に記載の、従来の錠剤の製造方法を概略的に示す工程図である。

【符号の説明】


- 1 臼
- 2 回転テーブル
- 1 s 臼の内周面
- 3 上杵
- 3 a 上杵の下端部
- 3 s 上杵の下端面
- 4 下杵
- 4 s 下杵の上端面
- 10 散布室
- 11 滑沢剤噴霧器
- 12、12 A 空気脈動波発生装置
- 13、13 A 導波管
- 1
- 4 筒状体
- 20 臼の上側周縁部
- A 打錠機
- m 成形材料
- T 錠剤

【書類名】 図面



【図 1】





【图 2】





【図 3】




【図 4】



【図 5】




【図6】




【図 7】


(a)




(b)





(c)





(d)




(e)



(f)




【図 8】




【図9】



(a)



(b)



(c)





(d)



(e)




(f)




【図 10】


(a)




(b)



(c)




(d)



(e)




(f)




【図 11】

(a)




(b)




(c)




(d)



(e)




(f)




【図 12】


(a.)



(b.)




(c.)




【図 13】


(a)



(b)



(c)



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 高压で打錠すると変性又は失活する化合物粉粒体を含有する錠剤を、薬物を変性又は失活させることなく製造することができる錠剤の製造方法を提供する。

【解決手段】 成形材料mとして、高压で打錠すると変性又は失活する化合物の粉粒体を含む材料を用い、打錠機Aの杵3、4と臼1とを散布室10内に收容し、散布室10内に、空気脈動波を発生させて、杵3、4の表面及び臼1の表面に、滑沢剤Lを塗布し、滑沢剤Lが表面に塗布された杵3、4と、滑沢剤Lが表面に塗布された臼1とを用いて、成形材料mを打錠するようにした。

【選択図】 図1

【書類名】 職権訂正データ
【訂正書類】 特許願

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】
【識別番号】 000001029
【住所又は居所】 東京都千代田区大手町1丁目6番1号
【氏名又は名称】 協和醗酵工業株式会社
【代理人】 申請人
【識別番号】 100087664
【住所又は居所】 兵庫県宝塚市栄町2丁目2番1号 ソリオ3 2階
協明国際特許事務所
【氏名又は名称】 中井 宏行

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000001029]

1. 変更年月日	1990年 8月 6日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都千代田区大手町1丁目6番1号
氏 名	協和醗酵工業株式会社